


Fabriqué en France depuis 1959

4 rue de Sessenheim 67620 Soufflenheim

# COLOBOIS



## Peinture bois microporeuse intérieure/extérieure phase aqueuse

DÉFINITION	PROPRIÉTÉS	CLASSIFICATION	COMPOSITION
Peinture intérieure suivant définition norme AFNOR NFT 36-005, famille I classe 7a2. Produit phase aqueuse, finition satiné moyen, blanc ou couleurs.	Fort pouvoir masquant, grande blancheur. Peinture microporeuse lessivable, couleurs stables, insensible au jaunissement, sans odeur. Tendus et glisse optimisés. Nourrit le bois en profondeur.	Classement A+ suivant Directive 2004/42/CE et arrêté du 19/04/11 relatif à l'étiquetage des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.	Charges et pigments d'origine naturelle (dioxyde de titane, carbonates de calcium, dolomies). Liant acrylique pur, sans odeur ni COV. Additifs non classés comme COV (point d'ébullition supérieur à 286 °C).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
DILUANT	Eau		
TAUX DE COV*	Inférieur à 5 g/l.		
MASSE VOLUMIQUE	1410 kg/m <sup>3</sup> +/- 3 %		
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	40 % +/- 3 %		
EXTRAIT SEC PONDÉRAL	59 % +/- 3 %		
POINT D'ÉCLAIR	Non applicable		
TEMPS DE SÉCHAGE	Hors poussière 2 heures; sec: 3 heures; recouvrable 6 heures.		
BRILLANT SPÉCULAIRE À 60°	20 à 25 % suivant DTU		
RENDEMENT	12 à 14 m <sup>2</sup> /L. Cette valeur est indicative, la quantité de produit à utiliser pouvant varier suivant les conditions d'application et l'état du support.		
CONDITIONS D'UTILISATION			
DESTINATION	Supports bois, bruts ou agglomérés, neufs ou rénovés, finition soignée (classe A suivant DTU 59.1) en intérieur ou en extérieur. Applicable sur murs ou tout autre support nécessitant une finition parfaitement tendue.		
MÉTHODES D'APPLICATION	Se conformer aux règles de l'art en vigueur, notamment aux prescriptions du DTU 59.1. En particulier, éviter l'application à des températures inférieures à 5 °C et à une humidité relative supérieure à 65 %. Bien remuer avant usage.		
GAMME INDICATIVE DE PRÉPARATION DES SUPPORTS	Grattage des parties décollées, ponçage, époussetage, enduisage des parties endommagées, lessivage, séchage à l'air libre. En cas de moisissures, employer un fongicide.		
GAMME INDICATIVE D'APPLICATION	Appliquer directement Coloboïs en 2 couches. Si le support est moisi, appliquer en sous-couche un durcisseur.		
MATÉRIEL			
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau claire. Éviter de laisser sécher le matériel avant nettoyage.		
DILUTION	À l'eau. Dilution à 10 % en première couche, sans dilution en deuxième couche. Au pistolet, 5 à 8 %.		
CONDITIONNEMENT • CONSERVATION • SÉCURITÉ • TRAITEMENT DES DÉCHETS			
CONDITIONNEMENT	En pots de 15L, 12L, 5L, 3L ou 1L.		
STOCKAGE	À l'abri du gel, dans un endroit propre, sec et tempéré. Éviter le stockage en plein soleil ou à des températures supérieures à 40 °C.		
CONSERVATION	2 ans dans l'emballage d'origine, non ouvert et correctement stocké; 1 mois dans emballage déjà ouvert.		
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.		
TRAITEMENT DES DÉCHETS	Les pots vides ou non, ainsi que le matériel et autres éléments souillés sont à ramener dans un centre de collecte agréé.		

\* Composés Organiques Volatiles

Note: la présente fiche technique est destinée à l'information du client concernant les propriétés et les méthodes d'application de nos peintures. Les renseignements et caractéristiques y figurant sont basés sur notre expérience et les essais que nous avons menés. Les conditions d'application étant variées, il appartient à l'utilisateur d'employer le produit dans les règles de l'art. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'une utilisation erronée du produit et déclignons toute responsabilité dans cette éventualité. Se baser exclusivement sur la dernière version de cette fiche technique. Nous consulter en cas de doute.